



Varia Versilia Ambiente

**STOCCAGGIO,
LAVORAZIONE E RECUPERO
DI MATERIALI INERTI**

VARIA VERSILIA AMBIENTE S.R.L.
Via Ponte Nuovo, 13 - Loc. Fiumeruggina
55045 P.IE. TRASSANO (PI)
Tel. 0584 700521 - Fax 0584 700523
E-mail: varia@variaambiente.it

UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose
UNI EN 13242	Aggregati di materiali non legati e legati con leganti idraulici da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate ferroviarie

Rapporti di prova n. 21-22-23-24-25-26-27-28 del 17/01/07

Prodotto	Valore/classificazione per Norma di riferimento			
	UNI EN 12620	UNI EN 13043	UNI EN 13242	UNI EN 13450
Sabbia di lago	0/1 G _F 85	0/1 G _F 85		
Sabbia di cava 0/5	0/4 G _F 85	0/4 G _A 90		
Sabbia vagliata	0/1 G _F 85	0/1 G _F 85		
Sabbia miscelata	0/4 G _A 90	0/4 G _A 90		
Sabbia riciclata			0/4 G _F 85	
Pietrisco di cava 5/8	2/6.3 G _C 85/20	4/6.3 G _C 85/35		
Pietrisco di cava 8/15	8/14 G _C 85/20	8/14 G _C 90/10		
Pietrisco di cava 15/25	12.5/20 G _C 85/20	12.5/20 G _C 90/20		
Pietrisco di cava 25/35	20/31.5 G _C 85/20	20/31.5 G _C 85/15		
Pietrisco riciclato 25/70			22.4/63 G _C 85/15 *	
Pietrisco di cava 35/70			40/80 G _C 85/15 **	
Misto cava 0/13	0/11.2 G _A 90			
Misto riciclato 0/13			0/11.2 G _A 85	
Pietrisco riciclato 5/8			4/6.3 G _C 80/20	
Pietrisco riciclato 8/15			5.6/11.2 G _C 85/15 ***	
Pietrisco riciclato 15/25			12.5/20 G _C 85/15	
Stabilizzato cava 0/35			0/31.5 G _A 85	
Terra vagliata			0/5.6 G _A 85	
Sabbione			0/1 G _F 85	
Sassi da muro			125/180 G _C 85/20	
Stabilizzato riciclato 0/30			0/20 G _A 85	
Stabilizzato riciclato 0/70			0/63 G _A 85	
Asfalto riciclato			0/20 G _A 85	

* categoria di tolleranza GT_C25/15 con granulometria tipica dichiarata a 45 mm

** categoria di tolleranza GT_C25/15 con granulometria tipica dichiarata a 80, 56, 40 e 20 mm

*** categoria di tolleranza GT_C20/15 con granulometria tipica dichiarata a 8 mm